Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische Daten
Datenblatt, Ausgabe Oktober 2026

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAT

Kunststoffpalette 1140 x 1140 x 150 offenes Deck 3 Kufen medium – 1.QP1140MB3R-PAS

MEDIUM | Offenes Deck | 3 Kufen

OBERSEITE



UNTERSEITE



7.500 kg	1.375 kg	300 kg
Statische Belastung auf ebenem Boden	Dynamische Belastung mit Gabelstapler oder Hubwagen	Regalbelastung im Palettenregal

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Artikelnummer	1.QP1140MB3R-PAS
Länge	1140 mm
Breite	1140 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	13,6 kg

KONSTRUKTION UND MATERIAL

Oberdeck	Offenes Deck
Unterseite	3 Kufen
Lastklasse	Medium
Nestbar	Nein
Material	Fast 100 % recycelter Kunststoff (HDPE/PP)
Farbe	Schwarz (Standard), andere Farben auf Anfrage
ISPM 15	Befreit (keine Behandlung nötig)

LIEFERUNG UND DOKUMENTATION

PPWR (EU 2025/40)	Konformitätserklärung verfügbar
Bestellung in Stapeln	17 Paletten pro Stapel (Stapelhöhe ca. 2550 mm)

VERGLEICHBARE AUSFÜHRUNGEN


ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	REGAL
1.QP1140MB3R-PAS Dieses Datenblatt	1140 x 1140 x 150	13,6 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
3.QP1140MB3R-PAS	1140 x 1140 x 150	13,6 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
QP1140MB3R-PAS	1140 x 1140 x 156	13,6 kg	7.500 kg	1.375 kg	250 kg

Klicken Sie auf eine Artikelnummer für die Seite und das Datenblatt dieser Ausführung. Wir liefern aus einem Werk, in dem Ihre Palette verfügbar ist, möglichst nah bei Ihnen. Geringe Abweichungen bei Höhe, Gewicht und Tragfähigkeit zwischen den Ausführungen sind möglich.

1140 x 1140 mm · CP3/CP9-FORMAT

Kunststoffpalette 1140 x 1140 x 150 offenes Deck 3 Kufen medium – 1.QP1140MB3R-PAS

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Draufsicht und Seitenansichten, Maße in mm.

PRÜFBEDINGUNGEN UND TOLERANZEN

- Die Regalbelastung wurde in einem Test mit 25-kg-Säcken auf Basis eines konventionellen Palettenregals ermittelt.
- Maßtoleranz der Palette: +5 / -5 mm. Gewichtstoleranz: +5 / -5 %.
- Wir prüfen unsere Paletten mit einer gleichmäßig verteilten, stabilen und homogenen Last aus Sackware über einen festgelegten Zeitraum bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Abweichende Lastbedingungen können zu anderen Ergebnissen führen und sind gesondert zu beurteilen.