Q-PALL PLASTIC PALLETS

Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9

Palet de plástico 1140 x 1140 x 150 superficie abierta 3 patines medium – 3.QP1140MB3R-PAS

MEDIUM | Superficie abierta | 3 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



7.500 kg	1.375 kg	300 kg
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	sobre dos largueros

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	3.QP1140MB3R-PAS
Largo	1140 mm
Ancho	1140 mm
Alto	150 mm
Peso	13,6 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	3 patines
Clase de carga	Medium
Encajable	No
Material	Plástico casi 100% reciclado (HDPE/PP)
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible
Pedido por pilas	17 palets por pila (altura de la pila aprox. 2550 mm)

1140 x 1140 mm · FORMATO CP3/CP9


Palet de plástico 1140 x 1140 x 150 superficie abierta 3 patines medium – 3.QP1140MB3R-PAS

VERSIONES SIMILARES

REFERENCIA	DIMENSIONES (MM)	PESO	ESTÁTICA	DINÁMICA	ESTANTERÍA
3.QP1140MB3R-PAS Esta ficha	1140 x 1140 x 150	13,6 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
1.QP1140MB3R-PAS	1140 x 1140 x 150	13,6 kg	7.500 kg	1.375 kg	300 kg
QP1140MB3R-PAS	1140 x 1140 x 156	13,6 kg	7.500 kg	1.375 kg	250 kg

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde una fábrica donde su palet esté disponible, lo más cerca posible de usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

PLANO TÉCNICO



Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.