Q-PALL PLASTIC PALLETS


Especificaciones técnicas
Ficha técnica, edición octubre 2026

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL


Palet de plástico 1200 x 1000 x 160 superficie abierta 5 patines heavy – 4.QP1210HB5RR

HEAVY | Superficie abierta | 5 patines

PARTE SUPERIOR



PARTE INFERIOR



7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
Carga estática	Carga dinámica	Carga en estantería
sobre suelo plano	con carretilla elevadora o transpaleta	sobre dos largueros

DIMENSIONES Y PESO

Referencia	4.QP1210HB5RR
Largo	1200 mm
Ancho	1000 mm
Alto	160 mm
Peso	20,3 kg

CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL

Superficie superior	Superficie abierta
Base	5 patines
Clase de carga	Heavy
Encajable	No
Material	Plástico casi 100% reciclado (HDPE/PP)
Color	Negro (estándar), otros colores bajo pedido
ISPM 15	Exento (no requiere tratamiento)

ENTREGA Y DOCUMENTACIÓN

PPWR (EU 2025/40)	Declaración de conformidad disponible
Pedido por pilas	15 palets por pila (medidas de la pila aprox. 1200 x 1000 x 2400 mm)

VERSIONES SIMILARES


REFERENCIA	DIMENSIONES (MM)	PESO	ESTÁTICA	DINÁMICA	ESTANTERÍA
4.QP1210HB5RR Esta ficha	1200 x 1000 x 160	20,3 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg
3.QP1210HB5RR	1200 x 1000 x 160	20,6 kg	7.500 kg	1.500 kg	1.375 kg

Haga clic en una referencia para ver la página y la ficha técnica de esa versión. Suministramos desde una fábrica donde su palet esté disponible, lo más cerca posible de usted. Puede haber pequeñas diferencias de altura, peso y capacidad de carga entre las versiones.

1200 x 1000 mm · PALET INDUSTRIAL

Palet de plástico 1200 x 1000 x 160 superficie abierta 5 patines heavy – 4.QP1210HB5RR

PLANO TÉCNICO



Vista superior y vistas laterales, medidas en mm.

CONDICIONES DE ENSAYO Y TOLERANCIAS

- La carga en estantería se determina con un ensayo con sacos de 25 kg en una estantería convencional para palets.
- Tolerancia dimensional del palet: +5 / -5 mm. Tolerancia de peso: +5 / -5 %.
- Probamos nuestros palets con una carga de mercancía ensacada distribuida uniformemente, estable y homogénea, durante un periodo predeterminado a una temperatura ambiente de 20 °C. Unas condiciones de carga distintas pueden dar resultados diferentes y deben evaluarse por separado.