Q-PALL PLASTIC PALLETS

Caractéristiques techniques
Fiche technique, édition octobre 2026

1100 x 1100 mm · PALETTE CONTENEUR

Palette plastique 1100 x 1100 x 150 plateau ajouré 3 semelles medium – QP1111MB3R-SSB

MEDIUM | Plateau ajouré | 3 semelles

DESSUS



DESSOUS



7.500 kg	1.250 kg	250 kg
Charge statique sur un sol plat	Charge dynamique au chariot élévateur ou au transpalette	Charge en rayonnage sur deux lisses

DIMENSIONS ET POIDS

Référence	QP1111MB3R-SSB
Longueur	1100 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	150 mm
Poids	12,3 kg

CONSTRUCTION ET MATÉRIAU

Plateau supérieur	Plateau ajouré
Dessous	3 semelles
Classe de charge	Medium
Emboîtable	Non
Matériau	Plastique recyclé à près de 100 % (HDPE/PP)
Couleur	Noir (standard), autres couleurs sur demande
ISPM 15	Exemptée (aucun traitement requis)

LIVRAISON ET DOCUMENTATION

PPWR (EU 2025/40)	Déclaration de conformité disponible
Commande par pile	17 palettes par pile (dimensions de la pile env. 1100 x 1100 x 2550 mm)

1100 x 1100 mm · PALETTE CONTENEUR


Palette plastique 1100 x 1100 x 150 plateau ajouré 3 semelles medium – QP1111MB3R-SSB

VERSIONS SIMILAIRES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)	POIDS	STATIQUE	DYNAMIQUE	RAYONNAGE
QP1111MB3R-SSB Cette fiche	1100 x 1100 x 150	12,3 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
1.QP1111MB3R-AS	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
3.QP1111MB3R-AS	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg
2.QP1111MB3R-AS	1100 x 1100 x 150	11,7 kg	7.500 kg	1.250 kg	250 kg

Cliquez sur une référence pour la page et la fiche technique de cette version. Nous livrons depuis une usine où votre palette est disponible, au plus près de chez vous. De légères différences de hauteur, de poids et de capacité de charge entre les versions sont possibles.

DESSIN TECHNIQUE



Vue de dessus et vues de côté, cotes en mm.

CONDITIONS D'ESSAI ET TOLÉRANCES

- La charge en rayonnage est déterminée par un essai avec des sacs de 25 kg sur un rayonnage à palettes conventionnel.
- Tolérance dimensionnelle de la palette : +5 / -5 mm. Tolérance de poids : +5 / -5 %.
- Nous testons nos palettes avec une charge de marchandises en sacs répartie uniformément, stable et homogène, pendant une durée prédéfinie à une température ambiante de 20 °C. Des conditions de charge différentes peuvent donner d'autres résultats et doivent être évaluées séparément.