Q-PALL PLASTIC PALLETS

Technische specificaties
Datasheet, uitgave oktober 2026

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 open dek 3 onderlatten medium – 4.QP1210MB3RR

MEDIUM | Open dek | 3 onderlatten

BOVENKANT



ONDERKANT



6.000 kg	1.500 kg	800 kg
Statische belasting op een vlakke vloer	Dynamische belasting met heftruck of pompwagen	Stellingbelasting in de palletstelling

AFMETINGEN EN GEWICHT

Artikelnummer	4.QP1210MB3RR
Lengte	1200 mm
Breedte	1000 mm
Hoogte	150 mm
Gewicht	14 kg

CONSTRUCTIE EN MATERIAAL

Bovendek	Open dek
Onderzijde	3 onderlatten
Draagklasse	Medium
Nestbaar	Nee
Materiaal	Bijna 100% gerecycled kunststof (HDPE/PP)
Kleur	Zwart (standaard), andere kleuren op aanvraag
ISPM 15	Vrijgesteld (geen behandeling nodig)

LEVERING EN DOCUMENTATIE

PPWR (EU 2025/40)	Conformiteitsverklaring beschikbaar
Bestellen per stapel	17 pallets per stapel (stapelmaat ca. 1200 x 1000 x 2550 mm)

VERGELIJKBARE UITVOERINGEN


ARTIKELNUMMER	AFMETINGEN (MM)	GEWICHT	STATISCH	DYNAMISCH	STELLING
4.QP1210MB3RR Deze datasheet	1200 x 1000 x 150	14 kg	6.000 kg	1.500 kg	800 kg
3.QP1210MB3RR	1200 x 1000 x 150	15,1 kg	6.000 kg	1.500 kg	850 kg

Klik op een artikelnummer voor de pagina en datasheet van die uitvoering. We leveren vanuit een fabriek waar uw pallet beschikbaar is, zo dicht mogelijk bij u. Kleine verschillen in hoogte, gewicht en belasting tussen de uitvoeringen zijn mogelijk.

1200 x 1000 mm · INDUSTRIEPALLET

Kunststof pallet 1200 x 1000 x 150 open dek 3 onderlatten medium – 4.QP1210MB3RR

TECHNISCHE TEKENING



Bovenaanzicht en zijaanzichten, maten in mm.

TESTVOORWAARDEN EN TOLERANTIES

- De stellingbelasting is bepaald met een test met zakken van 25 kg op basis van een conventionele palletstelling.
- Maattolerantie van de pallet: +5 / -5 mm. Gewichtstolerantie: +5 / -5 %.
- Wij testen onze pallets met een gelijkmatig verdeelde, stabiele en homogene belasting met zakgoed, gedurende een vooraf vastgestelde periode bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Afwijkende belastingsomstandigheden kunnen leiden tot andere resultaten en dienen afzonderlijk te worden beoordeeld.